

MOL Aluroll 1EP

консистентная смазка для металлургической промышленности



Высокоэффективная консистентная смазка MOL Aluroll 1EP изготавливается из компонентов базовых масел высокой степени очистки и вязкости и загустителя на основе алюминиевого комплекса. Обладает улучшенными свойствами в части испарения и окисления даже при высоких температурах. Содержит присадки, снижающие износ, препятствующие окислению и коррозии, а также противозадирные присадки для достижения превосходных показателей. За счет водостойких свойств, значительно улучшенных полимерами, подходит для областей применения, характеризующихся высокими нагрузками в присутствии воды. Мягкая однородная консистентная смазка коричневого цвета. Температурный диапазон применения: от -20 °C до +140 °C.

Применение



- Оборудование, подвергающееся гидродинамическим нагрузкам
- Подшипники гидравлических цилиндров клетей прокатного стана
- Оборудование, подвергающееся вибрации
- Индивидуальные и централизованные системы подачи смазки

MOL Aluroll 1EP

консистентная смазка для металлургической промышленности



Особенности и преимущества

Хорошая клейкость, что улучшает гидродинамическое сопротивление

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Превосходные характеристики по нагрузке

Превосходная прокачиваемость

Превосходная механическая стойкость и стабильность при хранении

Высокая вязкость базового масла

Низкая стойкость к химическим веществам

Устойчивость к вибрациям

Хорошая защита от коррозии

Образует сплошную смазочную пленку, имеющую хорошее сцепление с металлической поверхностью даже при нагрузках в присутствии воды

Сниженные потери из-за утечек, что увеличивает время цикла повторного смазывания
Экономное использование

Нет затвердевания консистентной смазки при высоких температурах, а маслоотделение минимально
Повышенная эксплуатационная безопасность, работоспособность и ресурс оборудования

Образует сплошную смазочную пленку, которая не разрушается даже в условиях динамической нагрузки

Безопасно для применения в централизованных системах смазки даже при изменяющихся температурах

Сохраняет стабильную структуру под нагрузкой, что приводит к отсутствию размягчения консистентной смазки и стекания с места смазывания
Консистентная смазка может долгое время храниться без маслоотделения, затвердевания или размягчения

Способствует образованию устойчивой сплошной смазочной пленки с увеличенной нагрузочной способностью

Отсутствует размягчение и стекание с места смазки в слабощелочной или слабокислой среде

Структура консистентной смазки остается стабильной; консистентная смазка не размягчается и не стекает с точек смазки

Долговременная защита деталей из стали и цветных металлов даже в присутствии влаги

Спецификации и одобрения

Класс NLGI: NLGI 1
DIN 51502: KP1N-20
ISO 6743-9: L-XBDHB 1

MOL Aluroll 1EP

консистентная смазка для металлургической промышленности



Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	коричневый, однородный
Вязкость базового масла при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	400
Температура каплепадения ISO 2176:1995/cor 1:2001 [°C]	230
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]	320
Изменение пенетрации после 10000 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]	10
ЧШМТ, нагрузка сваривания DIN 51350-4:1984 [N]	2400
Нагрузка по Тимкену (Timken OK load) ASTM D 2509-14 [Lb]	40
Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления DIN 51808:1978 [kPa]	30
Коррозия при 100°C/ 24 ч (сталь) MOL-LUB M-43:2007	выдерживает
Коррозия меди (100°C, 24 ч) DIN 51811:2013-11 [степень]	1
Тест EMCOR DIN 51802:2013-12 [степень]	0
Динамическая водостойкость при 79°C ASTM D 1264-03e1 [масса в %]	4
Давление течения при -20°C DIN 51805:1974 [mbar]	1200

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -5°C - +45°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13005353 MOL Aluroll 1EP 180KG
13006032 MOL Aluroll 1EP CC

180 кг стальная бочка
1000 л стальной контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)